Bloomington Specialty Products
1100 N Oard Road
Bloomington, IN 47404
812-333-8560

11/02/2026

4000-#1 BSP

Procedure	Sieve/Test	Average	Unit	#1 BSP
	1/4" (6.3mm)	100	%	100-100
	#4 (4.75mm)	100	%	90-100
	#6 (3.35mm)	80	%	
	#8 (2.36mm)	46	%	
	#12 (1.7mm)	17	%	
	#16 (1.18mm)	3	%	0-20
	#30 (.6mm)	2	%	
	#50 (.3mm)	1	%	
	#80 (.18mm)	1	%	
	#100 (.15mm)	1	%	
	Al2O3	0.12	%	
	CaCO3	95.81	%	82.00-100.00
	Calcium (Ca)	38.36	%	
	Fe2O3	0.16	%	
	Magnesium (Mg)	0.56	%	
	MgCO3	1.93	%	0.00-2.80
	SiO2	1.01	%	
	Total Moisture	0.00	%	0.00-0.50

This report certifies tickets issued to the listed customer for 24 hours after 6:00AM EST of the date publised. If the COA was issued on a Saturday, it certifies ticket until Tuesday at 5:59AM EST, or Wednesday at 5:59AM EST in the case of a Monday holiday.

Name/Title Laresa Ingram / QC Manager