Princeton Quarry
10234 Hopkinsville Rd
Princeton, KY 42445
270-365-9524

11/02/2026

4003-Resin Material

Procedure	Sieve/Test	Average	Unit	Resin Material
	#4 (4.75mm)	100.0	%	
	#8 (2.36mm)	100.0	%	
	#20 (.85mm)	99.0	%	
	#30 (.6mm)	96.5	%	93-99
	#50 (.3mm)	86.1	%	80-90
	#100 (.15mm)	73.8	%	58-76
	#200 (75µm)	52.76	%	38-61
	#325 (45µm)	44.39	%	34-46
	Al2O3	0.71	%	≤3.00
	CaCO3	94.15	%	≥90.00
	Fe2O3	0.13	%	≤3.00
	MgCO3	2.60	%	
	SiO2	1.94	%	≤3.00
	Total Moisture	0.06	%	0.00-0.50

Name/Title Laresa Ingram / QC Manager